

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Химическая основа	полиуретан
Цвет	компонент А – прозрачный
	компонент б – черный
	смесь А и б - черный
плотность	компонент А – 1,70 гр/см <sup>3</sup> (+/- 0,03 гр/см <sup>3</sup> )
	компонент б – 1,12 гр/см <sup>3</sup> (+/- 0,03 гр/см <sup>3</sup> )
коэффициент смешивания	компоненты А:б, по объему - 100:10 (+/-10%)
	по весу – 100:7 (+/-10%)
время жизнеспособности	20 - 40 мин
время затвердевания	3-5 часа
твердость по Шору	после 24 часов 38-52
	после 14 днях <65
скорость проницаемости водяных паров	3,75 гр/м <sup>2</sup> (EN 1279-4)
диффузия газа (аргон)	0,0041 гр/м <sup>2</sup> x часы (EN 1279-4)